

## Albañilería

### Asiento de Bloque

Mortero para albañilería diseñado para uso corriente (G) destinado a ser utilizado en construcciones exteriores  
(Designación según norma UNE-EN 998-2:2018)

### DESCRIPCIÓN

**Mortero de albañilería** a base de áridos seleccionados, cemento blanco, filler y aditivos.

### APLICACIONES

Mortero color crema para asiento de bloque exterior. Incorpora aditivos hidrofugantes que reducen la absorción de agua.

### ALMACENAMIENTO

Un año desde la fecha de fabricación, en envase cerrado y lugar seco.

### PRESENTACIÓN

- Sacos de 25 Kg
- Palés de 1.400 Kg (56 sacos)

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Resistencia a compresión:</b>	M 10 (>10 N/mm <sup>2</sup> )
<b>Resistencia inicial de cizallamiento:</b>	0,15 N/mm <sup>2</sup> (valor tabulado)
<b>Absorción de agua:</b>	0,1 [Kg/(m <sup>2</sup> .min <sup>0,5</sup> )]
<b>Permeabilidad al vapor de agua:</b>	μ 15/35
<b>Conductividad térmica:</b>	(λ <sub>10,materia seca</sub> ) 0,82 W/mK (valor medio tabulado; P= 50%)
<b>Reacción frente al fuego:</b>	Clase A 1
<b>Agua de amasado:</b>	14 ± 1 % en peso
<b>Rendimiento aproximado:</b>	25-40 Kg/m <sup>2</sup> y cm de espesor
<b>Durabilidad (ciclos hielo-deshielo)</b>	Evaluación basada en disposiciones válidas en el lugar de utilización del mortero
<b>Sustancias peligrosas:</b>	Ver Ficha de Seguridad

(Resultados obtenidos en laboratorio, en condiciones controladas, pudiendo presentar variaciones mediante diferentes condiciones de aplicación en obra)



MORTEROS DE GALICIA, S.L.

Brasil, 56  
36204 Vigo (Pontevedra)  
Tf. 986 26 90 00 Fax 986 47 39 51  
www.pulmor.es  
Información.pulmor@vcimentos.com

**Fábrica:**  
Sergude

15881 Boqueixón (A Coruña)  
Tf. 981 51 15 24 Fax. 981 81 47 64



SST-0115/2012

GA-2009/0335

ER-0429/2004

## PREPARACIÓN Y MODO DE EMPLEO

### 1.- Preparación de los soportes y piezas.

- El soporte o piezas deben estar limpias.
- Humedecer soportes o piezas muy absorbentes.
- Con altas temperaturas o fuertes vientos humedecer previamente el soporte.

### 2.- Mezcla.

- Mezclar el mortero con la cantidad de agua indicada.
- Amasar manual o mecánicamente, hasta su total homogeneización.

### 3.- Ejecución.

- Aplicar el mortero manualmente.

### 4.- Limpieza.

- Los restos del producto se eliminan fácilmente con agua antes de su endurecimiento.

## RECOMENDACIONES

- No aplicar con temperaturas extremas:  $< 5\text{ °C}$  y  $> 30\text{ °C}$ .
- No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin absorción.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias y/o heladas.
- No añadir otros productos que modifiquen la formulación original.
- Evitar respirar el polvo y el contacto con la piel y los ojos (*ver ficha de seguridad*).

## Nota Legal

*La información contenida en la presente ficha técnica, así como las instrucciones de forma de uso del producto, están dadas de buena fe y se basan en nuestros ensayos, conocimientos y experiencia. Los valores ofrecidos se han obtenido en pruebas realizadas en laboratorio y de acuerdo a las condiciones específicas que exige la normativa de referencia, de modo que los valores podrán variar en la medida en que puedan variar en obra tales condiciones. En consecuencia, no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita que pueda ofrecer MORTEROS DE GALICIA, S.L., ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad del producto para el fin concreto al que va a destinarse por el cliente o cualquier otro agente que intervenga en la obra.*

*Es obligación y responsabilidad del cliente o de cualquier agente que intervenga en la obra en la que el producto vaya a ser aplicado: (i) verificar la adecuación y conveniencia del producto a sus necesidades, procesos y usos pretendidos, (ii) de ensayar o probar previamente el producto a su aplicación en obra, (iii) verificar la vida útil del producto, la adecuada utilización, transporte, almacenamiento y las condiciones específicas en las que el producto va a ser puesto en obra y (iv) conocer la presente ficha técnica.*

*MORTEROS DE GALICIA, S.L. en ningún caso será responsable de la aplicación que se realice del producto por el cliente o por cualquier agente que intervenga en la obra en la que el producto vaya a ser aplicado. La responsabilidad de MORTEROS DE GALICIA, S.L. se limita a (i) los daños directos (en ningún caso consecuenciales ni lucro cesante) directamente imputables a deficiencias en la calidad del producto debidas a fallos de producción o de fabricación y, en todo caso, (ii) se limita al valor de la mercancía empleada por el cliente para la obra en cuestión.*

*MORTEROS DE GALICIA, S.L. podrá actualizar en cualquier momento la presente ficha técnica, con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la normativa que en cada momento pueda estar en vigor. Cada nueva versión de este documento con fecha posterior anula la validez de su versión anterior.*

*Esta ficha técnica también puede ser consultada en [www.pulmor.es](http://www.pulmor.es)*