

Reparación del hormigón



DESCRIPCIÓN

Mortero monocomponente formulado a base de cemento, áridos seleccionados y aditivos, resistente a sulfatos, con retracción compensada y alta fluidez.

APLICACIONES

Mortero gris para reparación de la integridad estructural del hormigón armado, regularización de superficies de hormigón o mortero. Adecuado, según norma UNE-EN-1504-9, para:

Principio 3	Restauración del hormigón	Método 3.1	Aplicación de mortero a mano
		Método 3.2	Relleno con hormigón
Principio 4	Refuerzo estructural	Método 4.4	Adición de hormigón o mortero
Principio 7	Conservación o reparación del pasivado	Método 7.1	Incremento del recubrimiento de la armadura con mortero de cemento u hormigón adicional

ALMACENAMIENTO

6 meses desde la fecha de fabricación, en envase cerrado y lugar seco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resistencia a compresión:	≥45 MPa
Determinación de cloruros:	≤0,05%
Adhesión:	≥2 MPa
Retracción / expansión controladas	≥2 MPa
Resistencia a la carbonatación:	dk ≤ hormigón de control MC (0,45)
Módulo de elasticidad	≥20 GPa
Reacción al fuego	Euroclase A1

(Resultados obtenidos en laboratorio, en condiciones controladas, pudiendo presentar variaciones mediante diferentes condiciones de aplicación en obra).
Cualquier adición modificará las características, comportamiento y prestaciones del producto y no será responsabilidad del fabricante.

PRESENTACIÓN

- Sacos de 25 Kg
- Palés de 1.400 Kg (56 sacos)

MORTEROS DE GALICIA, S.L.
Brasil, 56 - 36204 Vigo
Tf. 986 26 90 00 Fax 986 47 39 51
www.pulmor.es
información.pulmor@vcimentos.com

Fábricas:
Sergude
15881 Boqueixón (A Coruña)
Tf. 981 51 15 24 Fax. 981 81 47 64



SST-0115/2012



GA-2009/0335



ER-0429/2004



PREPARACIÓN Y MODO DE EMPLEO

1.- Preparación de los soportes y piezas.

- Se saneará el soporte por medios manuales o mecánicos hasta eliminar el hormigón deteriorado.
- El soporte debe ser estable, estar limpio y libre de polvo, pintura, aceites, etc.
- Los elementos metálicos como las armaduras deben estar libres de óxido.
- Con altas temperaturas o fuertes vientos humedecer previamente el soporte.

2.- Mezcla.

- El agua utilizada debe estar limpia y libre de contaminantes.
- Amasar el producto mecánicamente a bajas revoluciones con un 14% de agua (3,5 litros de agua por cada 25 kg de mortero) hasta obtener una masa consistente y homogénea.

3.- Ejecución.

- Una vez amasado, dejar reposar durante unos 5 minutos y realizar la aplicación por vertido. Asegurar la salida de aire para rellenos bajo placas.
- Aplicar el mortero de forma uniforme, no excediendo los espesores recomendados (5 a 50 mm) por cada capa aplicada y utilizar un puente de unión para asegurar la adherencia entre ellas.

4.- Limpieza.

- Los restos del producto se eliminan fácilmente con agua antes de su endurecimiento.

RECOMENDACIONES

- No aplicar con temperaturas extremas: $< 5^{\circ}\text{C}$ y $> 30^{\circ}\text{C}$.
- Temperaturas elevadas disminuyen el tiempo de fraguado, mientras que las bajas temperaturas lo alargan.
- No aplicar sobre superficies heladas o con riesgo de helada en las 24 horas siguientes a la aplicación.
- No aplicar con lluvia, a pleno sol o con el soporte caliente.
- No añadir otros productos que modifiquen la formulación original.
- El soporte debe ser resistente y estar limpio para asegurar una buena adherencia.
- Los elementos metálicos deben estar, además, exentos de óxido.
- Humedecer soportes porosos.
- En condiciones desfavorables es necesario realizar un curado durante las 24 horas posteriores a la aplicación.
- Evitar respirar el polvo y el contacto con la piel y los ojos (ver ficha de seguridad).
- ALMACENAMIENTO: Conservar seis meses desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.

Nota Legal

La información contenida en la presente ficha técnica, así como las instrucciones de forma de uso del producto, están dadas de buena fe y se basan en nuestros ensayos, conocimientos y experiencia. Los valores ofrecidos se han obtenido en pruebas realizadas en laboratorio y de acuerdo a las condiciones específicas que exige la normativa de referencia, de modo que los valores podrán variar en la medida en que puedan variar en obra tales condiciones. En consecuencia, no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita que pueda ofrecer MORTEROS DE GALICIA, S.L., ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad del producto para el fin concreto al que va a destinarse por el cliente o cualquier otro agente que intervenga en la obra.

Es obligación y responsabilidad del cliente o de cualquier agente que intervenga en la obra en la que el producto vaya a ser aplicado: (i) verificar la adecuación y conveniencia del producto a sus necesidades, procesos y usos pretendidos, (ii) de ensayar o probar previamente el producto a su aplicación en obra, (iii) verificar la vida útil del producto, la adecuada utilización, transporte, almacenamiento y las condiciones específicas en las que el producto va a ser puesto en obra y (iv) conocer la presente ficha técnica.

MORTEROS DE GALICIA, S.L. en ningún caso será responsable de la aplicación que se realice del producto por el cliente o por cualquier agente que intervenga en la obra en la que el producto vaya a ser aplicado. La responsabilidad de MORTEROS DE GALICIA, S.L. se limita a (i) los daños directos (en ningún caso consecuenciales ni lucro cesante) directamente imputables a deficiencias en la calidad del producto debidas a fallos de producción o de fabricación y, en todo caso, (ii) se limita al valor de la mercancía empleada por el cliente para la obra en cuestión.

MORTEROS DE GALICIA, S.L. podrá actualizar en cualquier momento la presente ficha técnica, con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la normativa que en cada momento pueda estar en vigor. Cada nueva versión de este documento con fecha posterior anula la validez de su versión anterior.

Esta ficha técnica también puede ser consultada en www.pulmor.es